



## 鏡面インキ 300MR シルバー

ガラス素材の裏面に印刷し、素材表面から見ると鏡のような効果が得られるインキです。特殊アルミ顔料を使用しているため、従来にない非常に高輝度な仕上がりとなる印刷が可能です。

### タイプ

特殊樹脂 / 2液反応硬化型

### 用途

表面が平滑な透明ガラス素材の裏面に印刷し、鏡に近いメタリック調の装飾印刷ができます。

### 硬化剤混合

N 硬化剤を 5%混合してください。

### 希釈溶剤

標準溶剤 T-477

通常は希釈する必要はありません。硬くなったインキを元に戻すための溶剤としてお使いください。

### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 250~300 メッシュをお勧めします。スキージは硬度の高いものをお使いください。(推奨 80 度)

### 乾燥

150°C30 分

### 洗浄溶剤

T-31

### その他

- ・ 押さえ印刷用の推奨インキ  
SG460 超遅乾シリーズ+FA 硬化剤+CARE 83  
(例:SG460 超遅乾 DT2 コンク 710 ブラック:80 部+FA 硬化剤:20 部+CARE 83:5 部)  
HF GV2 シリーズ
- ・ 鏡面インキヘカップリング剤(CARE 189)を 1~5%程度添加することで、密着性や耐湿性など水分に対する性能が向上する可能性があります。
- ・ 何かご不明な点がある際は、技術開発部までお問い合わせ下さい。