

400F シリーズ

400F シリーズは、アルキッド樹脂を主体とした酸化硬化型インキです。金属板、メラミン塗装板等への密着性があります。

400 シリーズの無鉛タイプとなっております。

タイプ

アルキッド系
1 液酸化硬化型

用途

金属板、メラミン塗装板、木などへの印刷に最適です。紙用の艶ありインキとしても使用できます。

特徴

平滑性に優れ、グロス（艶あり）の仕上がりとなります。
自然乾燥で硬化します。

希釈溶剤

標準溶剤 T-125 (N)
遅乾溶剤 T-910
超遅乾溶剤 T-950

洗浄溶剤

T-907

印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200～300 メッシュをお勧めします。

乾燥

常温 25℃4-5 時間（指触乾燥は 40 分）
強制 60℃乾燥により短縮

その他

- ・ 400 インキは製造直後からインキ表面に不溶性の酸化被膜が形成されます。被膜下の硬化していない部分のみをご使用ください。