

2004年4月5日

J T 2 0 (Y 0 2 0 3) D F ベースクリヤー

仕 様 : インサート (I M D) インキ用二液型ベースクリヤーであります。

用 途 : V I C インキシリーズ、M P 4 インキシリーズ等のインサート (I M D) 用ベースクリヤーです。また、インサート成形用樹脂アクリル (P M M A) 及び A B S に対する適正に優れております。

混 合 比 : 主剤 : 硬化剤 = 1 0 0 : 3 (重量比) です。
成形樹脂の温度により硬化剤を 5 部まで増やす事が可能です。

可使時間 : 4 ~ 6 時間 (2 0)

稀 釈 剤 : T - 9 1 2

硬 化 剤 : D 硬化剤を使用してください。

乾燥条件 : 目安としましては、印刷インキ中に溶剤が残留しますと成形樹脂との密着性が低下しますので、8 0 にて 6 0 分程度乾燥させて下さい。

(テトロン 2 5 0 メッシュ)

* 使用する成形機や金型等の条件によりインキと成形樹脂との接着性が変わってまいります。したがって、最適条件は、そのつど条件設定を行う必要があります。

洗 浄 : T - 1 5