

HF SDM RX01 シリーズ

HF SDM RX01 マット OC クリヤーインキの印刷塗膜は非常に傷が付きにくく、ポリカーボネート・処理 PET の表面や印刷されたインキ塗膜の保護に使用できます。また、原材料にハロゲン化合物を意図的に使用しておりません。

タイプ

- ・ウレタン系の 2 液熱硬化タイプ
- ・ハロゲンフリー

用途

- ・自動車メーター等の保護。
- ・ポリカーボネート素材・処理 PET の表面の意匠印刷と保護。

仕上り

マット調の仕上がりになります。

混合比 (重量比)

主 剤	1 0 0 部	
硬化剤	2 0 部	(7300 硬化剤)
	1 2 0 部	

*硬化剤混合後、インキのポットライフは約 2~3 時間程度です。

稀釈溶剤

標準溶剤 T-980、0~5%

印刷

テトロン 200 メッシュ

乾燥時間

強制乾燥 80℃, 60 分

*乾燥直後より数時間放置することでより強度が増します。

*80℃以下の温度で乾燥した場合、十分な耐性が得られません。

洗浄溶剤

版洗いには T-15 をお勧めします。

その他

- ・添加剤等が経時で分離することがあります。ご使用前に十分に攪拌して下さい。