

# MP-4(Z)シリーズ

MP-4(Z)シリーズは、ポリカインサート成型 (フィルムに印刷後成型し、樹脂を流し込む製法) 向けのインキで、シリンダー印刷に適しています。耐熱性、二次加工性に優れた 2 液硬化タイプのインキです。

## タイプ

ウレタン系 2 液硬化型

#### 用途

ポリカインサート成型、その他耐熱性や二次加工性の必要な用途に使えます。

#### 特徴

通常に印刷した場合、光沢のある仕上がりとなります。 耐熱性、二次加工性に優れます。

#### 稀釈溶剤

標準溶剤 T-980 速乾溶剤 T-945

#### 硬化剤混合

混合比 インキ:D 硬化剤=100:3 (重量比)

#### 洗浄溶剤

T-15

#### 印刷

スクリーンメッシュ テトロンまたはナイロンの 200~300 メッシュをお勧めします。

### 乾燥

強制 80℃20分

#### その他

・硬化剤を混合したインキは、常温(約25°C)で6~8時間程度で硬化が始まります。使用する分のみ混合するようにしてください。