



UV 8606A改

タイプ：ウレタンアクリレート系
UV 硬化型

用途：塩ビ、ポリカーボネート、易接着PETに印刷し、弱粘着性を持たせる
インキです。
滑り止めなどに御使用ください。

硬化条件：

メタルハライドランプ 1 灯	80W/cm
コンベアスピード	4 m/min
積算光量	420mJ/cm ²

稀釈：通常はそのまま印刷しますが、必要な場合にはUV8073を5%以内でご使用ください。

洗浄：T-15 または T-31