



WILFLWEX機械刷り用のスタンダードです。

特にWet-on-wet（重ね印刷）性に優れ、隠ぺい性のあるソフトタイプのインキです。

<b>用途</b>	綿、綿混紡、ポリエステル、ナイロン、その他繊維
<b>特徴</b>	Wet-on-Wet 印刷適性があり、生産性に優れています。
	インキにコシがあり、にじみくいで広範囲にわたって使用できます。
	耐ブリード性、高隠ぺい性（GENESIS SUPER）を併せ持っています。
	高メッシュの版を使い薄く刷ることで、マット感のある柔らかな風合いにも仕上がります。一般的なコールドピール熱転写にもご使用いただけます。
<b>スクリーン</b>	隠ぺい性を重視する場合 80-120メッシュ
	重ね刷りの場合 120-280メッシュ
	細かい線や淡色地、白のアンダーコートの上 110-280メッシュ
	透明色の場合 300-350メッシュ
<b>乾燥</b>	160°C30秒 重ね印刷の場合は、スポットヒーター110°Cで表面乾燥します。
<b>稀釈</b>	特に粘度調整は必要ありません。 最初にインキをよく攪拌して粘度の確認をしてください。
	粘度を下げる場合、“キュラブル・レジューサー”を上限5%（重量比）でご使用ください。
	”フィネス”を添加すると、インキを伸ばすと同時に、柔らかい手触りの風合いを得ることができます。上限20%（重量比）でご使用ください。
	ジェネシスは優れた印刷適性と高隠ぺい性を両立させるために粘度を調整してありますので、稀釈剤の添加は最小限にとどめてください。
<b>洗浄</b>	T-125をお勧めします。
<b>その他</b>	インキはよく攪拌してからご使用ください。
	乾燥機の種類によっては、温度条件が異なりますので、必ずテストしてからご使用ください。
	素材によって、密着性、耐ブリード性、洗濯性等が異なりますので、事前にご確認ください。

い。